



## **ISOPREN PAREDE**

Pintura Impermeável Contra Batida de Chuva

Tinta impermeável, elástica feita a partir de resinas acrílicas emulsionadas que possui uma ótima durabilidade e excelente aderência, tendo uma flexibilidade para aceitar pequenas acomodações

### **Uso**

Impermeabilização contra batida de chuva, seladora acrílica e como base impermeável para pintura. Impedindo o surgimento de manchas e bolor devido a infiltração.

### **Vantagens**

- Fácil aplicação.
- Ótima flexibilidade.
- Resistente às intempéries, ozônio, raios ultravioletas e névoa salina.
- De coloração branca, reflete os raios solares e proporciona ótimo acabamento.
- Grande durabilidade e elasticidade permanente
- Pode ser aplicado sobre reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica.

### **Consumo aproximado:**

- Média de 1,0 a 1,5 Kg/m<sup>2</sup>
- Consumo pode variar de acordo com o substrato

### **Embalagem:**

Balde de 18 kg rendendo cerca de 12 a 18 m<sup>2</sup>  
Galão de 3,6 kg rendendo cerca de 2,4 a 3,6 m<sup>2</sup>  
Barrica de 30 kg rendendo cerca de 20 a 30 m<sup>2</sup>

### **Metodologia de aplicação**

#### **Preparo da superfície:**

Conforme a norma NBR 9574/2008 A superfície deve estar isenta de partes soltas ou desagregadas, e ou contaminantestipo de óleo, tinta, nata de cimento, pó fino ou outro material que possa prejudicar a aderência.

Os concretos que apresentarem algum tipo de falha ou irregularidade devem ser tratados com argamassa de cimento e areia, sendo recomendado o uso de aditivo acrílico IMPERFIX ACRÍLICO no traço de uma parte de adesivo para duas partes de água para reforçar esta argamassa.



### **Preparo do produto:**

Mistura o produto antes de aplica-lo

### **Aplicação do produto:**

Aplicar a primeira demão de ISOPREN PAREDE diluído em água de 10% a 20% como camada de imprimação.

Após a cura, entre 04 e 06 horas, aplicar a segunda demão sem diluição.

Aplicar segunda e terceira demão e outras se necessário até atingir o consumo recomendado, sempre aguardando a cura entre demãos. Cura final mínima de 72 horas

### **Pintura Posterior**

Poderá ser pintado com tinta base acrílica para exteriores.

### **Limpeza de equipamentos:**

A limpeza dos equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com água enquanto o produto não estiver seco. Após a secagem somente mecanicamente.

### **Armazenamento:**

Armazenar em local aberto, seco e ventilado, nas embalagens intactas, não reaproveitar embalagens vazias.

O produto tem vida útil de 12 meses a partir da data de fabricação.

### **Observações:**

- Em regiões de fissuras, juntas e trincas executar inicialmente um reforço com o mesmo tecido, em uma faixa de 30 cm ao longo da mesma, após calafetação com mastique (Citiflex Anti Fissura) adequado para cada aplicação.
- Usar EPI's, conforme NR6(Equipamentos de Proteção Individual) e obedecer a NR 18(Condições e Meio Ambiente na Indústria da Construção Civil)

### **Manuseio e segurança**

Atendendo as norma de segurança, embora o produto não seja agressivo recomendamos os seguintes cuidados

- Em caso de ingestão acidental:
  - Não induzir o vomito
  - Procurar auxilio medico imediato.
- Quando houver contato com a pele:
  - Remover o produto com água e sabão
  - Aplicar um creme hidratante.
- Em caso de contato com os olhos:
  - Lavar bem com água limpa em abundancia
  - Procurar auxilio médico.

Rua Comendador Souza 72/82 Água Branca São Paulo CEP 05037-090  
[www.citimat.com](http://www.citimat.com) e-mail: [contato@citimat.com.br](mailto:contato@citimat.com.br)



- Recomenda-se observar as normas de segurança vigentes nos órgãos competentes e o uso dos EPI's adequados.

## Qualidade do produto

Os produtos CITIMAT devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções contidas nos manuais de aplicação.

Este boletim poderá sofrer mudanças sem aviso prévio

Em caso de dúvidas consulte o departamento técnico pelo email  
[grupotecnico@citimat.com.br](mailto:grupotecnico@citimat.com.br)

Boletim 2017 revisão 01

