



Impermeabilizante - Membrana Asfáltica

IMPERCORTE

Impermeabilizante à base de emulsão asfáltica com cargas minerais, de consistência pastosa, com boa elasticidade e resistência às intempéries.



IMAGEM ILUSTRATIVA

Instruções Técnicas

Uso:

Pode ser aplicadas em pisos de cozinhas, áreas de serviço, banheiros, e paredes em contato com a terra. Também pode ser utilizado como adesivo de isolantes térmicos, como isopor, poliuretano, CITIFOAM e outros.

Vantagens:

- >> Impermeabilizante elástico e flexível.
- >> Inodoro e atóxico.
- >> Não é inflamável.
- >> Fácil de aplicar, aplicado à frio.
- >> Boa resistência a ação do tempo.

Propriedades:

As propriedades a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes poderão apresentar pequenas variações.

Consumo Aproximado: 3,5 a 4,5 kg / m² (para impermeabilização).

Embalagem: Barrica com 20 kg.
Barrica com 50 kg.

Químico responsável: CRQ n° 04421604 4ª região.

Composição: Cimento Asfáltico de Petróleo, Água, Cargas Minerais, Aditivos.

Armazenamento: Armazenamento em local seco e ventilado, nas embalagens intactas.
>> Vida útil no armazenamento 06 meses à partir da data de fabricação.

Limpeza: A limpeza dos equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com água enquanto o produto não estiver seco. Após a secagem efetuar a limpeza com thinner.

Metodologia de Aplicação:

Preparação da superfície: A superfície a ser impermeabilizada deve estar limpa, isenta de corpos estranhos e materiais soltos e deve ser regularizada com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3, com caimento mínimo de 1% em direção aos ralos e ou coletores de água.

Aplicação: Aplicar uma demão de IMPERCOTE diluído em 50% de água e aguardar a secagem total. Continuar a aplicação com o produto puro em demãos alternadas e cruzadas, aguardando sempre o período mínimo de 12 horas entre demãos.

Entre a 2ª e a 3ª demão, aplicar uma tela de poliéster como reforço mecânico, utilizando o IMPERCOTE diluído em 10% de água para melhor impregnação do tecido. Continuar a aplicação até atingir o consumo pré-determinado.

O IMPERCOTE pode ser aplicado com brocha, rolo ou trincha.

Terminada a impermeabilização, aguardar a secagem final por 5 dias e realizar teste de estanqueidade por mais 72 horas.



Impermeabilizante - Membrana Asfáltica

IMPERCORTE CONTINUAÇÃO BOLETIM TÉCNICO



Instruções Técnicas

Metodologia de Aplicação:

Proteção mecânica: Após a impermeabilização, aplicar a camada separadora (filme de polietileno ou papel Kraft), sobre a superfície horizontal.

Executar argamassa de proteção de cimento e areia peneirada, traço 1:4 em volume espessura média de 3 cm no mínimo. O piso final deve ser executado de acordo com o projeto.

Executar junta de trabalho na largura de 1,0 cm e juntas perimetrais de 2,0 cm.

Se a proteção não for definitiva, executar somente juntas perimetrais. Em locais sem trânsito, pode-se substituir a proteção por pintura refletiva (I SOPREN BRANCO de duas a três demãos).

Manuseio e Segurança:

O IMPERCOTE não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. no caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediatamente.

Quando houver contato com a pele, lavar com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico.

Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança e luvas impermeáveis.

Recomenda-se o uso de cremes especiais como proteção adicional da pele.

Não reutilizar as embalagens.

Produto atóxico após a cura.

DESEMPENHO: A CITIMAT IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume responsabilidade sobre o resultado na obra, uma vez que não possui controle direto sobre sua aplicação. Os produtos CITIMAT devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes em nossos manuais de aplicação.